



POLIPLAST DANGELO
SINCE 1960

FURORE

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

COMPOSIZIONE / COMPOSITION	63% PP ; 37% PL
ALTEZZA / WIDTH	140 cm +/- 3%
PESO / WEIGHT	570 g/ml +/- 5%
COD. NOMENCLATURA / TARIFF CODE	55034000

SOLIDITA' DEL COLORE / COLOUR FASTNESS

ALLO SFREGAMENTO A SECCO TO DRY RUBBING	EN ISO 105-X12	≥ 4/5
ALLO SFREGAMENTO A UMIDO TO WET RUBBING	EN ISO 105-X12	≥ 4/5
SOLIDITA' ALLA LUCE LIGHTFASTNESS	EN ISO 105-B02	≥ 7
SOLIDITA' ALL'ACQUA DI MARE TO SEA WATER	UNI EN ISO 105 E02 - 1996	≥ 5
SOLIDITA' ALL'ACQUA CON CLORO TO CHLORINATE WATER	UNI EN ISO 105 E03 - 2010	≥ 5

TEST FISICI / PHYSICAL TESTS

PILLING	EN ISO 12945-2	≥ 4
RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE	EN ISO 12947-2	≥ 50.000 giri/ rubs
RESISTENZA DELLE CUCITURE SEAM SLIPPAGE	EN ISO 13936-2	ORDITO/WARP ≤ 6 mm TRAMA/WEFT ≤ 5 mm

REAZIONE AL FUOCO / FIRE BEHAVIOR

IMO CIGARETTE e MATCH Part.8	2010 FTP code part 8	PASS
CLASSE I	UNI EN ISO 8456 - 9175	PASS
	NFPA 260	PASS
EN 1021-Part 1	CIGARETTE	PASS
EN 1021-Part 2	MATCH	PASS with additional treatment
CALIFORNIA BULLETIN TB 117:2013		PASS

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE / CARE INSTRUCTIONS (ISO 3758)



È RACCOMANDATO IL LAVAGGIO A SECCO PER EVITARE INDESIDERATI RESTRINGIMENTI / DRY CLEANING IS RECOMMENDED TO AVOID UNWANTED SHRINKAGE IN WATER.
UTILIZZARE SOLAMENTE DETERGENTI DELICATI/ USE ONLY MILD DETERGENTS
STIRARE SUL ROVESCO / IRONING ON THE BACK SIDE
NON STRIZZARE / DO NOT WRING
NON STROFINARE SUL DIRITTO / DO NOT RUB THE FACE SIDE

I valori riportati si riferiscono ai campioni da noi testati e potrebbero essere suscettibili di leggere variazioni da partita a partita
The results refer to the tested samples and may slightly vary from batch to batch.

REV. n. 01 del 07/01/2025

POLIPLAST DANGELO

POLIPLAST DANGELO
Sede legale: Via Genova, 98G – 80143 (Na)
Sede operativa: Via A. Lauro, 109 – 80147 (Na)

Tel. +39 081 5536049
E-mail: info@poliplastdangelo.com
Web: www.poliplastdangelo.com

P.Iva: 03218160632