






SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

COMPOSIZIONE / COMPOSITION	70% PP; 30% PL	
ALTEZZA / WIDTH	140 cm +/- 3%	
PESO / WEIGHT	770 g/ml +/- 5%	
COD. NOMENCLATURA / TARIFF CODE	54077300	
VARIAZIONE DIMENSIONALE AI LAVAGGI / DIMENSIONAL STABILITY		
LAVAGGIO IN ACQUA a 30°C delicato GENTLE WASHING AT 30°C	EN ISO 6330	ORDITO/WARP ≤ 2% TRAMA/WEFT ≤ 1%
SOLIDITA' DEL COLORE / COLOUR FASTNESS		
SOLIDITA' ALLO SFREGAMENTO A SECCO DRY RUBBING FASTNESS	EN ISO 105-X12	≥ 4/5
SOLIDITA' ALLO SFREGAMENTO AD UMIDO WET RUBBING FASTNESS	EN ISO 105-X12	≥ 4/5
SOLIDITA' ALLE INTEMPERIE – TEST ALLA LUCE COLOUR FASTNESS TO WEATHERING – XENON TEST	EN ISO 105-B04	≥ 7
SOLIDITA' ALL'ACQUA DI MARE COLOUR FASTNESS TO SEA WATER	EN ISO 105-E02	5
SOLIDITA' ALL'ACQUA CLORATA COLOUR FASTNESS TO CHLORINATED WATER	EN ISO 105-E03	5
TEST FISICI / PHYSICAL TESTS		
PILLING	EN ISO 12945-2	≥ 4
RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE	EN ISO 12947-2	≥ 55.000 giri / rubs
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE TEAR STRENGHT	EN ISO 13937-3	ORDITO/WARP > 400 N TRAMA/WEFT > 400 N
RESISTENZA ALLA TRAZIONE TENSILE STRENGHT	EN ISO 13934-2	ORDITO/WARP > 1.000 N TRAMA/WEFT > 1.000 N
SCORRIMENTO DELLE CUCITURE SEAM SLIPPAGE	EN ISO 13936-2	ORDITO/WARP ≤ 4 mm TRAMA/WEFT ≤ 4 mm
REAZIONE AL FUOCO / FIRE BEHAVIOR		
BS 5852-1:1979	CIGARETTE	PASS
BS 5852-1:1979	MATCH	PASS on FR foam 35 Kg/m ³
EN 1021-1:2014	CIGARETTE	PASS
EN 1021-2:2014	MATCH	PASS on FR foam 35 Kg/m ³
CALIFORNIA BULLETIN TB 117:2013		PASS
ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE / CARE INSTRUCTIONS (ISO 3758)		
    	NON STROFINARE SUL DIRITTO / DO NOT RUB ON THE FACE SIDE	

I valori riportati si riferiscono ai campioni da noi testati e potrebbero essere suscettibili di leggere variazioni da partita a partita REV. n. 00 del 20/01/2023()
The results refer to the tested samples and may slightly vary from batch to batch.