



**SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET**

COMPOSIZIONE / COMPOSITION	60% PP; 40% PL
ALTEZZA / WIDTH	140 cm +/- 3%
PESO / WEIGHT	710 g/ml +/- 8%
RAPPORTO / REPEAT PATTERN	Trama / orizzontale 35 cm Weft /horizontal
	Ordito / verticale. 47 cm Warp /vertical
COD. NOMENCLATURA / TARIFF CODE	54077300

**VARIAZIONE DIMENSIONALE AI LAVAGGI / DIMENSIONAL STABILITY**

LAVAGGIO IN ACQUA a 30°C delicato GENTLE WASHING AT 30°C	EN ISO 6330	ORDITO/WARP ≤ 2% TRAMA/WEFT ≤ 1%
---	-------------	-------------------------------------

**SOLIDITA' DEL COLORE / COLOUR FASTNESS**

ALLO SFREGAMENTO A SECCO TO DRY RUBBING	EN ISO 105-X12	≥ 4/5
ALLO SFREGAMENTO AD UMIDO TO WET RUBBING	EN ISO 105-X12	≥ 4/5
ALLE INTEMPERIE – TEST ALLA LUCE TO WEATHERING- XENON TEST	EN ISO 105-B04	≥ 7
ALL'ACQUA DI MARE TO SEA WATER	EN ISO 105-E02	5
ALL'ACQUA CLORATA TO CHLORINATED WATER	EN ISO 105-E03	5

**TEST FISICI / PHYSICAL TESTS**

PILLING	EN ISO 12945-2	≥ 4
RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE	EN ISO 12947-2	≥ 30.000 giri/ rubs
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE TEAR STRENGHT	EN ISO 13937-3	ORDITO/WARP > 300 N TRAMA/WEFT > 300 N
RESISTENZA ALLA TRAZIONE TENSILE STRENGHT	EN ISO 13934-2	ORDITO/WARP > 600 N TRAMA/WEFT > 600 N
SCORRIMENTO DELLE CUCITURE SEAM SLIPPAGE	EN ISO 13936-2	ORDITO/WARP ≤ 6 mm TRAMA/WEFT ≤ 6 mm

**REAZIONE AL FUOCO / FIRE BEHAVIOR**

BS 5852-1:1979	CIGARETTE	PASS
BS 5852-1:1979	MATCH	PASS with FR FOAM 35 Kg/m <sup>3</sup>
EN 1021-1:2014	CIGARETTE	PASS
EN 1021-1:2014	MATCH	PASS with FR FOAM 35 Kg/m <sup>3</sup>
CALIFORNIA BULLETIN TB 117:2013		PASS

**ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE / CARE INSTRUCTIONS (ISO 3758)**



NON STRIZZARE / DO NOT WRING  
NON STROFINARE SUL DIRITTO / DO NOT RUB ON THE FACE SIDE

I valori riportati si riferiscono ai campioni da noi testati e potrebbero essere suscettibili di leggere variazioni da partita a partita  
The results refer to the tested samples and may slightly vary from batch to batch.

REV. n. 02 del 27/06/2024()